

GICA PETROLEUM

CIMENT DE FORAGE CLASS G (HSR) (API 10A)

المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر



Groupe Industriel des Ciments d'Algérie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ANALYSE CHIMIQUE ET MINERALE (%)		VALEUR
TRIOXYDE DE SOUFRE-IR (SO3)		2,7 - 2,3
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO)		1,5 - 1,0
PERTE AU FEU (PAF)		1,5 - 0,95
Na2OEq (NA 200.658 +K2O)		0,35 - 0,28
RESIDU INSOLUBLE		0,6 - 0,4
SILICATE TRICALCIQUE (C3S)		62- 58
ALUMINATE TRICALCIQUE (C3A)		2,7 - 2,0
2. C3A+ C4AF		22 - 20
ANALYSE PHYSIQUE		VALEUR
TEMPS DE PRISE 100 Bc (min)		116 - 100
BC (15 min to 30 min) (BC)		20 -08
TENEUR EN EAU LIBRE (%)		5,5 - 2,0
RESISTANCE A LA COMPRESSION (8h) (psi)	38 °C	700- 310
	60 °C	2200 - 1600

Le ciment GICA PETROLEUM CLASS G (HSR) du Groupe Gica, certifié au standard de l'American Petroleum Institut(API), est utilisé dans les sites de forage pétrolier.

Conditionnement

Big-bag



Vrac

